

# LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAP内装材としての使用

## <1>内装材として使用する商品について

- 建築基準法によるシックハウス対策規制以後、ホルムアルデヒドでなく、それ以外のVOC(揮発性有機化合物)についても、室内濃度の測定方法や基準の設定が要求され、業界の自主的な取組みとして「住宅部品VOCガイドライン」が制定されています。
- LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAPはこのガイドラインの対象外ですが、下記商品に関しては、内装材としてのVOC放散速度を確認しています。

ウッド	ブリック	フラット	うろこ	ヒシ	サンド	シンプル	コロニアル	SOLIDO typeM_LAP
-----	------	------	-----	----	-----	------	-------	------------------

- VOC放散速度の確認結果は下表の通りです。

	VOC放散速度 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ )					
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリポス
SOLIDO typeM_LAP	0.4	<0.2	0.9	<0.2	<0.2	不検出
うろこ、ヒシ、サンド、シンプル	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出
コロニアル(遮熱グラスサ、グラスサ、グラスサシャッフル)、 ウッド、ブリック、フラット	1	1	不検出	不検出	不検出	不検出
基準値 (上限値)	5	38	120	550	32	—

※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJIS A 1901(小型チャンバー法)の試験開始後7日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率 $2.2\text{m}^2/\text{m}^3$ 、換気回数0.5回/時間、温度 $28^\circ\text{C}$ 、湿度50%です。

## <2>施工仕様について

- LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAPを内装材として使用する際は、LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAP設計施工マニュアル記載内容(外壁仕様)および下記参考納まり図を参考にいただき、ご採用者様にて、施工法や留付け部材、関連部材等、内装材として適切なものを選定の上、施工してください。
- LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAP留付け用の下地材は、外装材用下地材または保持力が確保できる面材(例:MDF、パーティクルボード、木毛セメント板)を使用してください。  
※せっこうボード等の保持力が確保できない面材は下地材として使用しないでください。  
※硬質木片セメント板、木毛セメント板を使用する場合は、LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAPをビス留めしてください。
- LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAPの施工は、働き長さ182mm、上下段のずらし幅455mmを基本としますが、内装材として使用する場合は、この限りではありません。ご採用者様にて適宜決定して施工してください。  
※働き長さを極端に短くすると先端の口あきが生じることがありますのでご注意ください。

## <3>留意事項

- 内装材としてご使用いただいた場合は、製品本体保証および色10年保証の対象外となります。
- 防耐火構造認定等の法規制については、採用される認定や使用される部位の規制等を確認していただき使用可否判断を行ってください。
- 建築物の内装壁面のうち、下記の部位での使用は避けてください。
  - ・常時、水や水蒸気がかかる場所や熱の影響を受ける場所(例:トイレ、浴室、洗面)
  - ・火気の使用により製品が高温になる場所(例:暖炉、ガスコンロ周辺)
  - ・垂直かつ平面でない壁面(例:曲面上の壁面)
  - ・天井、床
- 埃やにおいより、作業や入居者の健康を損なわないように下記に注意して施工をおこなってください。
  - ・施工時にはおいや埃が充満しないよう必ず換気を行ってください。
  - ・現場仕上げ塗料(補修塗料)は使用時以外室内で開封しないでください。
  - ・シーリングは使用しないでください。(内装用のシーリングや接着剤を使用ください。)
  - ・施工後は引渡しまでは、室内ににおいが残らないよう十分換気を行ってください。
- 絵画等を取付ける吊り具や釘、フック、画鋸等は商品表面へ傷をつけるだけでなく、取付け後落下するおそれがありますので、使用しないでください。
- 商品表面の凹凸や砂、段差でケガしないようご注意ください。

# LAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAP内装材としての使用

## <4>お手入れ方法について

### ①基本お手入れ方法について

- 水または中性洗剤を含ませた、柔らかい布(またはスポンジ等)で汚れをふき取ってください。
- 柔らかい乾いた布またはスポンジ等で、表面の水分を十分ふき取ってください。  
※中性洗剤を使用した場合は、柔らかい布またはスポンジ等で中性洗剤を十分にふき取ってください。

### ②お手入れ時の注意について

- 水または中性洗剤以外のもので、洗浄しないでください。  
※ラッカーシンナー、灯油、石油等はLAP-WALL/SOLIDO typeM\_LAPにダメージを与えるおそれがあるため使用しないでください。

洗浄に使用できないもの
ラッカーシンナー、合成洗剤(マジックリン、かんたんマイベットの)、台所用洗剤(キッチンハイターなど)、トイレ用洗剤(サンポール、トイレ用パワーズなど) クレンザー(ホーミングなど)、灯油、石油、アルコール、ベンジン、磨き粉

### ③汚れ除去確認結果(ご参考)

#### ●LAP-WALL (サンド除く)

除去できる汚れ	除去できない汚れ
ソース、醤油、紅茶、コーヒー、ミルク、マヨネーズ、ケチャップ、カレー、サラダ油、水性インキ	油性インキ、クレヨン、たばこのヤニ

#### ●サンド

除去できる汚れ	除去できない汚れ
ソース、醤油、紅茶、コーヒー、ミルク、マヨネーズ	油性インキ、水性インキ、クレヨン、ケチャップ、カレー、サラダ油、たばこのヤニ

#### ●SOLIDO typeM\_LAP

除去できる汚れ	除去できない汚れ
ソース、醤油、紅茶、コーヒー、ミルク、ケチャップ、カレー	油性インキ、水性インキ、クレヨン、マヨネーズ、サラダ油、たばこのヤニ

※上記以外の汚染物の確認は行っていません。また、上記は社内確認結果であり、保証するものではありません。

## <5>参考納まり図

